PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-111991

(43)Date of publication of application: 07.05.1993

(51)Int.CI.

B32B 33/00 B05D 7/24 B32B 27/04 B32B 27/10 B32B 27/30 C09D 5/38

(21)Application number: 03-304266

(71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

23.10.1991

(72)Inventor: CHOKAI SHINGO

NAKAKAWARA MITSURU


TAKAHASHI YUJI

(54) DECORATIVE SHEET

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a decorative sheet having a metallic design feeling corresponding to conventional aluminum vapor deposition and capable of being produced inexpensively as compared with a conventional product.

CONSTITUTION: An acrylate emulsion layer 4 containing flaky aluminum particles each having a smooth surface is provided on the substrate layer 3 of double-layered constitution consisting of a base material 1 and a thermoplastic synthetic resin layer 2 and a printing pattern 5 or embossing is appropriately applied to the surface of the emulsion layer 4 if necessary.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.06.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2679485

[Date of registration]

01.08.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-111991

(43)公開日 平成5年(1993)5月7日


(51)Int.Cl. ⁵ B 3 2 B 33/00 B 0 5 D 7/24 B 3 2 B 27/04 27/10 27/30		酸別記号 302 P A			7717-4F 7258-4F	FI		技術表示箇所
						番食館水	未請不	請求項の数 1(全 3 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		特願平3-304266				(71)	出願人	000003193 凸版印刷株式会社
(22)出願日		平成3年(1991)10月23日						東京都台東区台東1丁目5番1号
						(72)	発明者	息海 臣吾 東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内
						(72)	発明者	中河原 満
								東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内
						(72)	発明者	高橋 勇司
								東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
						(74)	人理人	弁理士 市之瀬 宮夫

(54)【発明の名称】 化粧シート

(57)【要約】

【目的】 従来のアルミ蒸着に匹敵するようなメタリックな意匠感を有し、従来品よりも低コストで製造可能な化粧シートを提供する。

【構成】 基材1および熱可塑性合成樹脂層2の2層構成の下地層3の上に、鱗片状でかつ表面が平滑なアルミニウム粒子を含有するアクリレート系エマルジョン層4を設け、最表面には必要に応じて適宜、印刷柄5やエンボスを施す。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下地層の上に、鱗片状でかつ表面が平滑 なアルミニウム粒子を含有するアクリレート系エマルジ ョン層を設けてなることを特徴とする化粧シート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、壁装材、天井材などの 内装部材に使用して好適な化粧シートに関し、詳しくは メタリックな意匠感を有する化粧シートに関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】従来、メタリックな意匠感を有する化粧 材としては、例えば、難燃紙上に、アルミ蒸着したポリ エチレンテレフタレートフィルムとポリ塩化ビニルフィ ルムをこの順にラミネートし、その表面に印刷、エンボ ス等を施した壁紙や、難燃紙上にカラーアルミを内添し た塩ビペースト層を設け、その表面に印刷、エンボス等 を施した壁紙などが知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記前 20 者の壁紙は、全体のシート厚が薄いため、施工面の下地 をひろいやすいなど施工性が悪く、深い絞のエンボスが 入らないなどの欠点があり、さらにはアルミ蒸着フィル ムを使用し、製造をドライラミネートで行なうためコス トが高いという問題もある。

【0004】また、上記後者の壁紙は、カラーアルミ内 添塩ビペーストを使用しているために、透明感に薄れ、 アルミ蒸着のようなメタリック意匠感が出せないという 欠点がある。

【0005】本発明は、このような従来の課題に鑑みな 30 されたもので、その目的は、アルミ蒸着に匹敵するよう なメタリックな意匠感を有し、しかも従来品よりも低コ ストで製造可能な化粧シートを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の化粧シートは、下地層の上に、鱗片状でか つ表面が平滑なアルミニウム粒子を含有するアクリレー ト系エマルジョン層を設ける構成としたものである。

【0007】このような本発明にあっては、アクリレー ト系エマルジョンに鱗片状でかつ表面が平滑なアルミニ 40 ウム粒子を含有する層を設けることで、アルミ蒸着に匹 敵するようなメタリック感を表現している。

【0008】以下、本発明を更に詳細に説明する。

【0009】図1は、本発明の化粧シートの一構成例を 示す断面図である。

【0010】図1より明らかなように、本発明の化粧シ ート6は、基本的な構成として、下地層3の上に、アク リレート系エマルジョン層4を設けたもので、最表面に は、適宜必要な印刷柄5やエンボス(図示せず)が施さ 材1上に熱可塑性合成樹脂層2を設けた2層構成となっ ている。

【0011】本発明において、下地層3は1層(単層) からなるものであっても、複数層からなるものであって もよいが、下地をひろいにくく、深い絞のエンボスが入 れられる、等、施工性が良く、印刷やエンボス可能な節 囲が広がるという点から、下地層3全体の厚さは0.20~ 0.30m/m程度であることが望ましい。

【0012】下地層3が複数層からなる場合には、図1 に示したような、基材1上に熱可塑性合成樹脂層2を設 けた構成が好ましい。ここで、基材1としては、難燃 紙、無機紙などが使用でき、下地の熱可塑性合成樹脂層 2としては、例えば塩化ビニル樹脂を使用した非発泡ペ ースト層などである。

【0013】下地層3の上に設けるアクリレート系エマ ルジョン層4は、エマルジョンタイプのアクリル樹脂 に、鱗片状でかつ表面が平滑なアルミニウム粒子、その 他必要な添加剤を含有させたものを下地層3上に塗設す ることによって得られる。

【0014】本発明に使用する鱗片状でかつ表面が平滑 なアルミニウム粒子は、きわめて輝度感が高く、アクリ レート系エマルジョンに含有させて使用した場合には、 透明感が薄れることなく、アルミ蒸着したのと同様なメ タリック感が出せる。さらに、アクリレート系エマルジ ョンは、一般に塩ビペーストよりも溶液粘度が低く、ま たアルミニウム粒子が鱗片状の形状を有しているのと相 まって、該アルミニウム粒子を、アクリレート系エマル ジョンに含有させた場合にきわめて沈降しにくいため、 一度均一に攪拌混合しておくと、この均一状態を長時間 に亘って維持するので、アクリレート系エマルジョン層 4の塗設工程において、常にエマルジョンを攪拌してい なくても済むという製造上のメリットがある。

【0015】本発明に使用する鱗片状でかつ表面が平滑 なアルミニウム粒子の平均粒径は、鱗片の最大径を粒径 とした場合に、 $5\sim20\mu$ mの範囲であることが好まし く、特に7~13μmの範囲であることが好ましい。ま た、かかるアルミニウム粒子の添加量は、本発明の効果 を十分発揮せしめるためにはアクリレート系エマルジョ ン樹脂固型分に対して3~10部が好ましく、特に5部 程度が好ましい。

【0016】本発明に使用する鱗片状でかつ表面が平滑 なアルミニウム粒子は、製造することができるが、市販 品として入手することも出来る(例えばシルバーライン 社製EBP-251PAなど)。

【0017】上記アクリレート系エマルジョン層4を塗 設するにあたっては、従来公知の塗布手段を任意に用い て行なうことが出来るが、一定量を高速で塗布できる点 で、コンマコーターを用いて行なうのが有利である。ア クリレート系エマルジョン層4の厚さは、特に限定され れている。また、本構成例においては、下地層3は、基 50 るわけではないが、本発明の効果を十分発揮せしめるた

(シルバーライン社製)

し、意匠性に優れたものであった。

このようにして得られた本発明の化粧シートは、従来の

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ

ウム粒子を含有するアクリレート系エマルジョン層を設

けることにより、従来のアルミ蒸着に匹敵するようなメ

タリック感を有する意匠性に優れた、しかも従来品より

アルミ蒸着シートに匹敵するようなメタリック感を有

10 れば、下地層の上に鱗片状でかつ表面が平滑なアルミニ

も低コストで製造可能な化粧シートが得られる。

消泡剤

浸透剤

増粘剤

[0022]

5.0

0.06

0.5

1.5

3

めには、アルミニウム粒子の添加量にもよるが、略0.03 ~0.06m/m程度が望ましい。

【0018】アクリレート系エマルジョン層4の上に、 適宜必要な印刷やエンボス等を行なうことで、より一層 意匠性を向上させることが出来る。

[0019]


【実施例】以下、実施例によって本発明を更に具体的に 説明する。

【0020】坪量75g/m²の難燃紙上に、下記組成の下地塩ビペーストを層厚0.1m/mになるようにコンマコーターを用いて塗布し、150℃、30秒間乾燥させてから、下記組成のアクリルエマルジョンを層厚0.04m/mになるように同じくコンマコーターを用いて塗布した。

【0021】下地塩ビペースト組成(単位は重量部)

塩化ビニル樹脂	100		[図	面の簡単な説明】			
可塑剤ジオクチルフタレート	30		[図	1】本発明の化粧シートの一構成例を示す断面図で			
可塑剤D-180(三菱化成ビニル(株)製)	30		ある。				
安定剤 K R-69 A-10(共同薬品(株)製)	2		【符号の説明】				
炭酸カルシウム	100		1	基材			
酸化チタン	7	20	2	熱可塑性合成樹脂層			
希釈剤D-40(エクソン化学(株)製)	適量		3	下地層			
アクリルエマルジョン組成 (単位は重量部)			4	アクリレート系エマルジョン層			
アクリル樹脂(45%固形分)	100		5	印刷柄			
pH調整剤(アンモニア水)	0.1		6	化粧シート			
アルミニウム E B P - 251 P A							

【図1】



フロントページの続き

 (51) Int. C1.5
 識別記号
 庁内整理番号
 FI
 技術表示箇所

 C O 9 D 5/38
 PRE 7211-4 J

(シルバーライン社製)

し、意匠性に優れたものであった。

このようにして得られた本発明の化粧シートは、従来の

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ

ウム粒子を含有するアクリレート系エマルジョン層を設

けることにより、従来のアルミ蒸着に匹敵するようなメ

タリック感を有する意匠性に優れた、しかも従来品より

10 れば、下地層の上に鱗片状でかつ表面が平滑なアルミニ

アルミ蒸着シートに匹敵するようなメタリック感を有

消泡剤

浸透剤

増粘剤

[0022]

5.0

0.06

0.5

1.5

めには、アルミニウム粒子の添加量にもよるが、略0.03 ~0.06m/m程度が望ましい。

【0018】アクリレート系エマルジョン層4の上に、 適宜必要な印刷やエンボス等を行なうことで、より一層 意匠性を向上させることが出来る。

[0019]


【実施例】以下、実施例によって本発明を更に具体的に 説明する。

【0020】坪量75g/m2の難燃紙上に、下記組成 の下地塩ビペーストを層厚0.1m/mになるようにコンマ コーターを用いて塗布し、150℃、30秒間乾燥させてか ら、下記組成のアクリルエマルジョンを層厚0.04m/mに なるように同じくコンマコーターを用いて塗布した。

【0021】下地塩ビペースト組成(単位は重量部)

【0021】 下地塩ビペースト組成(単位は重	量部)	も低コストで製造可能な化粧シートが得られる。				
塩化ビニル樹脂	100		【図面の簡単な説明】			
可塑剤ジオクチルフタレート	30		【図1】本発明の化粧シートの一構成例を示す断面図で			
可塑剤D-180(三菱化成ビニル(株)製)	30		ある。			
安定剤KR-69A-10(共同薬品(株)製)	2		【符号の説明】			
炭酸カルシウム	100		1 基材			
酸化チタン	7	20	2 熱可塑性合成樹脂層			
希釈剤D-40(エクソン化学(株)製)	適量		3 下地層			
アクリルエマルジョン組成 (単位は重量部)			4 アクリレート系エマルジョン層			
アクリル樹脂(45%固形分)	100		5 印刷柄			
pH調整剤(アンモニア水)	0.1		6 化粧シート			
アルミニウムERP―251PA						

【図1】



フロントページの続き

(51) Int.C1.5 識別記号 庁内整理番号 FΙ C O 9 D 5/38 PRE 7211-4 J

技術表示箇所